



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R &amp; D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

## 型 式 試 驗 報 告 申請書號碼：10303202CSF630-2

日期：103年03月24日

完成日期：103年03月28日

廠 商	鮪魚肚國際行銷有限公司	產品規格或型號	-----
地 址	新北市板橋區縣民大道三段 103 巷 15 號 1 樓		
電 話	(02) 77287668	傳 真	(02) 22512900
品 名	Petstages 寵物玩具(耐咬史迪克系列 DOGWOOD)	適 合 年 齡	-----
執行試驗實驗室	玩具及兒童用品測試實驗室(SL3J9O0001)	認證編號	0640
檢 驗 標 準	CNS 4797 玩具安全(一般要求) 修訂公布日期 101 年 12 月 4 日 CNS 4797-1 玩具安全(耐燃性) 修訂公布日期 96 年 10 月 24 日 CNS 4797-2 玩具安全(特定元素之遷移) 修訂公布日期 93 年 7 月 6 日 CNS 4797-3 玩具安全(物理性) 修訂公布日期 93 年 7 月 6 日 CNS 14276 電驅動玩具之安全要求 公布日期 87 年 11 月 25 日 CNS 15138 塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類 塑化劑試驗法—氣相層析法 修正公布日期 101 年 12 月 4 日 CNS15493 拼接塑膠地墊之安全要求 Sec 5.5 甲醯胺含量 公布日期 101 年 11 月 15 日 CNS10890 食品微生物檢驗法—生菌數之檢驗 修訂公布日期 98 年 01 月 17 日 CNS10891 食品微生物檢驗法—金黃色葡萄球菌之檢驗 修訂公布日期 99 年 12 月 21 日 CNS10951 食品微生物檢驗法—大腸桿菌之檢驗 修訂公布日期 99 年 12 月 21 日 CNS10952 食品微生物檢驗法—沙門氏桿菌之檢驗 修訂公布日期 99 年 12 月 21 日 CNS13434 包裝飲用水中微生物檢驗法—綠膿桿菌之檢驗 公布日期 83 年 09 月 26 日 CNS1349 普通合板(甲醛釋放量) 修訂公布日期 97 年 05 月 07 日		溫/ 濕度  21°C / 61%
綜合 檢 驗 結 果	部 份	項 目	試 驗 結 果
	第 (一) 部分	品質要求	-----
		耐燃性安全要求	-----
		玩具安全重金屬含量 (特定元素之遷移)	合 格
		物理性安全要求	-----
		電驅動性之安全要求	-----
		塑化劑含量	合 格
	第 (二) 部分	材料	-----
	第 (三) 部分	包裝	-----
	第 (四) 部分	標示	-----
	第 (五) 部分	甲醯胺之安全要求	-----
	第 (六) 部分	生物性之安全要求	-----
	第 (七) 部分	甲醛之安全要求	-----
評 定			合 格
財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心 報告簽署人：黃獻平			
備註 依客戶要求檢驗部份項目，未全項檢驗			
C.C.C. CODE			



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10303202CSF630-2

(第一部份) 塑化劑含量 CNS 15138 修正公布日期 101 年 12 月 4 日		測試日期：103 年 03 月 28 日			
元 素	標準限量	樣 品 A	樣 品 B	樣 品 C	樣 品 D
DMP	塑膠製品中含有鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)等 8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑(Plasticizer)及其混合物含量總和不得超過 0.1%(重量比)。	ND			
DEP		ND			
DBP		ND			
BBP		ND			
DEHP		0.003%			
DNOP		ND			
DINP		ND			
DIDP		ND			
總和	< 0.1%	0.003%			
結果		符合			

樣品 A(顏色及材質)：合成木頭：咖啡

W：2.7813 g.

	DMP	DEP	DBP	BBP	DEHP	DNOP	DINP	DIDP
方法偵測極限：	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.01	0.01
單位：	%	%	%	%	%	%	%	%
儀器名稱：	氣相層析質譜儀 GC-FID/MSD(儀器編號:098-特 B030、099-特 B034)							
ND=未偵測出								





財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10303202CSF630-2

(第一部份) 玩具安全重金屬含量 (特定元素之遷移)

CNS 4797-2 修訂公布日期 93 年 7 月 6 日

單位: mg/kg

測試日期：103 年 03 月 28 日

元 素	標準限量	樣 品 A	樣 品 B	樣 品 C	樣 品 D	樣 品 E	樣 品 F	樣 品 G	樣 品 H
鉛 (Pb)	90	<3	<3						
鎘 (Cd)	75	<3	<3						
鋇 (Ba)	1000	<10	<10						
鉻 (Cr)	60	<3	<3						
汞 (Hg)	60	<10	<10						
硒 (Se)	500	<10	<10						
銻 (Sb)	60	<10	<10						
砷 (As)	25	<10	<10						

樣品 A(顏色及材質): 毛 線: 黃、藍

W : 0.5229 g.

樣品 B(顏色及材質): 合成木頭: 咖啡

W : 0.7410 g.

樣品照片:



本試驗報告僅對測試樣品負責